

AG SV PU

BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

AG SV PU

Selante para juntas à base de poliuretano flexível AG SV PU – É um selante monocomponente a base de poliuretano flexível, utilizado em tratamento de juntas de pisos onde se requer o selamento.

CARACTERÍSTICAS

Disponível na cor cinza;

Total proteção para juntas;

Alta resistência ao ataque de produtos químicos;

Facilidade de limpeza;

Rápida aplicação e liberação da área;

Produto não inflamável;

Baixa permeabilidade.

UTILIZAÇÃO

Selamento de juntas de diversos materiais, tais como:

Concreto;

Madeira;

Pedras:

Granito;

Mármore;

Cerâmicas;

Placas de pré-moldados;

Juntas de Fachada;

Juntas de Dilatação.

PROPRIEDADES

Valores médios

Sólidos (%)

97



Adesão

15-25 PLI

Resistência à Tração

1,5N.mm2

Alongamento (%)

200

Tixotrópico

Positivo

Dureza Shore

40

Resistência a água

Positivo

Tempo de Cura

24 a 48 horas

RENDIMENTO:

0,080 kg/m/L

EMBALAGEM/ ARMAZENAGEM

Bisnaga com 600 /0,870 ml

Armazenar a temperaturas superiores a 10 °C.

Caso ocorra a precipitação aquecer à temperatura ambiente, com leve homogeneização.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O preparo do substrato é fundamental para uma boa aderência do produto.

As juntas de expansão ou movimentação existentes deverão ser preparadas e identificadas para posterior tratamento ao término da aplicação do produto.

A durabilidade e o desempenho do produto dependem muito da aderência ao substrato, para isto é necessário que o substrato esteja limpo, seco e que seja resistente. Pode ser aplicado sob diversos substratos, tais como: Cerâmica esmaltada, cerâmica gail, concreto novo ou usados, granilites, ardósia entre outros.

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Proteger a borda da junta com fita crepe para melhor acabamento;

Introduzir na junta o delimitador de profundidade (Tarucel) adequado para cada espessura; Aplicar o AUGE SVPU;

Utilizar espátula para auxiliar na aplicação;



Remover a fita crepe imediatamente após a aplicação.

DILUIÇÃO

Os produtos AUGEPOXI TINTAS ESPECIAIS são formulados prontos para mistura e aplicação, portanto não deve ser adicionado nenhum tipo de solvente ou diluente.

Qualquer alteração ou adição aos componentes compromete a especificação do produto e a AUGEPOXI TINTAS ESPECIAIS não se responsabilizará pelas anomalias resultantes.

VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

SEGURANÇA

Utilizar EPI´s adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química. Evitar contato com a pele e olhos; o contato prolongado com a pele pode causar dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio.

TRANSPORTE

É classificado como transporte não perigoso. Produto não inflamável ou explosivo.

DATA DA ELABORAÇÃO: : 05/10/2020 Versão:

002/23 Químico Responsável: Matheus Antonio Tieghi DOC. No

BT/AG 010/20