

AG PRIMER

BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

AG PRIMER

Primer à base de resina epóxi.

AUGE PRIMER – É um primer à base de resina epóxi utilizado como um agente fornecedor de ponte de aderência em partes construtivas úmidas de pinturas e revestimentos autonivelante e argamassado.

CARACTERÍSTICAS

Selamento e fornecimento de ponte de aderência, para posterior aplicação de pinturas epoxídicas e poliuretano.

UTILIZAÇÃO

Indústrias de alimentos;
Químicas;
Metalúrgicas;
Automobilísticas;
Farmacêuticas;
Armazéns,;
Supermercados, entre outros.

PROPRIEDADES

Viscosidade Brookfield (cps) / ASTM 2196/91.....	2400
Vida útil da mistura Pote Life/min. / ASTM10:01.106-23.....	15 a 20
Massa específica (g/cm ³) / (NBR 7148).....	1,35
Embalagem conjunto (base + endurecedor).....	5,00 Kg

RENDIMENTO:

0,150 g/m² para sistema de pintura
0,300 g/m² para sistema autonivelante

*podendo variar de acordo com a porosidade do substrato.





EMBALAGEM/ ARMAZENAGEM

Armazenar em temperaturas entre 10 e 25°C.

Caso ocorra a precipitação, aquecer à temperatura ambiente, com leve homogeneização.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A durabilidade e o desempenho do produto dependem muito da aderência ao substrato, para isto é necessário que o substrato esteja limpo, seco e com umidade inferior a 5%, deve estar isento de impurezas e contaminação por produtos como óleos, graxas, produtos químicos ou resíduos de pinturas, caso haja a necessidade descontaminação, utilizar REMOVEDOR ou DESENGRAXANTE.

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Misturar os componentes A e B e homogeneizar com o auxílio de uma hélice acoplada a uma furadeira em baixa rotação. Tempo aproximado da mistura, de 2 a 3 minutos.

Procurar sempre deixar o material reagir no recipiente por dois a três minutos,

Resíduos deste produto não devem ser jogados em lixo convencional, procurar locais para descarte de resíduos químicos. Não deixar falhas de aplicação, pois isto pode acarretar bolhas no acabamento.

DILUIÇÃO

Os produtos AUGE PISOS são formulados prontos para mistura e aplicação, portanto não deve ser adicionado nenhum tipo de solvente ou diluente.

Qualquer alteração ou adição aos componentes compromete a especificação do produto e a AUGE PISOS não se responsabilizará pelas anomalias resultantes

VALIDADE

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, quando mantida em embalagem original e respeitadas as condições de armazenagem.

SEGURANÇA

Utilizar EPI´s adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química. Evitar contato com a pele e olhos; o contato prolongado com a pele pode causar dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos depois do trabalho.

TRANSPORTE

É classificado como transporte não perigoso. Produto não inflamável ou explosivo. Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano.

+55 19 3812 4401 / 3872 4339

comercial1@augepoxi.com.br

augepoxi.com.br



Data da elaboração:05/01/2020 Versão:

003/23 Químico Responsável:

Matheus A. Tieghi DOC. No

BT/AG 002/12

