

AG PRIMER HU

BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

AG PRIMER HU

É um Primer à base de resina epóxi utilizado para substratos contaminados como um agente fornecedor de ponte de aderência para pinturas e revestimentos autonivelante e argamassados, tendo uma dupla função, sendo uma camada de proteção para substratos contaminados com óleos, graxas e pressão negativa.

CARACTERÍSTICAS

- Pode ser aplicado com substratos úmidos
- Rápida cura para posterior aplicação de revestimento epóxi;
- Isento de solventes;
- Secagem rápida;
- Alto poder de penetração nos poros;
- Utilizados na elevação de umidade ou osmose.

UTILIZAÇÃO

Fabris em geral;
Selador de superfície;
Concretos úmidos

PROPRIEDADES

Viscosidade Brookfield (cps) / ASTM 2196/91.....	1480
Vida útil da mistura Pote Life/min. / ASTM10:01.106-23.....	15 a 20
Massa específica (g/cm ³) / (NBR 7148).....	1,45
Embalagem conjunto (base + endurecedor).....	5,00 Kg





RENDIMENTO:

15 m² p/ conjunto, podendo variar de acordo com a porosidade do substrato.

EMBALAGEM/ ARMAZENAGEM

CONJUNTOS DE 5,00 KG.

ARMAZENAR A TEMPERATURA ENTRE 10°C E 25°C. CASO OCORRA A PRECIPITAÇÃO AQUECER O PRODUTO A TEMPERATURA AMBIENTE, COM LEVE HOMOGENEIZAÇÃO.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

É imprescindível que o substrato esteja limpo de quaisquer tipos de sujeiras como por exemplo, óleos, graxas, poeiras, tintas antigas e outros tipos de contaminações, deve ser aplicado até 65% da umidade relativa do ar, depois disso pode ocorrer deformidades finais. Misturar componente A com o componente B e homogeneizar bem com auxílio de uma hélice acoplada em baixa rotação. Tempo aproximado da homogeneização de 3 minutos. Caso haja a necessidade de descontaminação, utilizar Removedor ou Desengraxante da Augepoxi.

APLICAÇÃO E MANUSEIO

O preparo do substrato é fundamental para uma boa aderência do produto.

As juntas de expansão ou movimentação existentes deverão ser preparadas e identificadas para posterior tratamento ao término da aplicação do produto.

A durabilidade e o desempenho do produto dependem muito da aderência ao substrato, para isto é necessário que o substrato esteja limpo, seco e que seja resistente. Pode ser aplicado sob diversos substratos, tais como: Cerâmica esmaltada, cerâmica gail, concreto novo ou usados, granilites, ardósia entre outros.

DILUIÇÃO

Os produtos AUGEPOXI TINTAS ESPECIAIS são formulados prontos para mistura e aplicação, portanto não deve ser adicionado nenhum tipo de solvente ou diluente.

Qualquer alteração ou adição aos componentes compromete a especificação do produto e a AUGEPOXI TINTAS ESPECIAIS não se responsabilizará pelas anomalias resultantes.

Qualquer alteração ou adição aos componentes compromete a especificação do produto e a AUGEPOXI TINTAS ESPECIAIS não se responsabiliza pelas anomalias resultantes.

VALIDADE

+55 19 3812 4401 / 3872 4339

comercial1@augepoxi.com.br

augepoxi.com.br





Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, quando mantida em embalagem original e respeitadas as condições de armazenagem.

SEGURANÇA

Utilizar EPI's adequados como luvas de borracha, botas impermeáveis, óculos de segurança, evitar o contato direto com a pele, contato direto com a pele pode ocasionar dermatites. Não consumir bebidas e comidas e fumar durante o processo de manuseio, lavar as mãos depois da aplicação do produto.

TRANSPORTE

É classificado como transporte não perigoso. Produto não inflamável ou explosivo. Produto não considerado tóxico, porém, impróprio para o consumo humano.

DATA DA ELABORAÇÃO: 05/10/2020 VERSÃO: 03/2023

DOC. Nº BT/AG/018/23

QUÍMICO RESPONSÁVEL: MATHEUS ANTONIO TIEGHI CRQ: 04273844

